

**MASTERBATCH : ANTIOXIDANTE 815LL**

<b>RESINA BASE</b>	: PE BAJA DENSIDAD LINEAL
<b>MELT INDEX RESINA BASE</b>	: 20 g/10 min. ASTM D-1238
<b>ADITIVO</b>	: ANTIOXIDANTE FENOL FOSFETO
<b>CONCENTRACION</b>	: 5%
<b>PRESENTACION</b>	: PELLETS CILINDRICOS (3-4 mm approx.)
<b>ESTABILIDAD TERMICA (ADITIVO)</b>	: MUY BUENA : 200 °C
<b>USO EN CONTACTO CON ALIMENTOS</b>	: APTO NORMAS: FDA 21CFR 177.1520 EN 713 CONEG SARM2EC

**APLICACIÓN :**

1. EL ANTIOXIDANTE 815LL CONTIENE EN SU FORMULACION ADITIVOS QUE OFRECEN ESTABILIDAD TERMICA EN EL PROCESO, PROLONGANDO LA VIDA UTIL DEL ARTICULO FINAL, ADEMAS MANTIENE EL INDICE DE FLUIDEZ ORIGINAL. ES ADECUADO DURANTE LAS PARADAS Y ARRANQUES DE MAQUINA.
2. SE SUGIERE PROBAR DE 2% A 5% DE MASTERBATCH DEPENDIENDO DEL MATERIAL USADO Y DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO.

**RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO :**

NUESTROS PRODUCTOS DEBEN SER ALMACENADOS PROTEGIÉNDOLOS DE LA LUZ UV, EN CONDICIONES DE HUMEDAD CONTROLADA Y A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE LOS 35°C.

RECOMENDAMOS UNA ADECUADA ROTACION DE INVENTARIOS QUE PERMITA UTILIZAR EL PRODUCTO DENTRO DE UN PERIODO DE 12 MESES DESPUES DE SU PRODUCCION.

**MS 815LL (01-33-2012)**

La información y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en los conocimientos por Mastercol y sus clientes con relación a las condiciones de uso y aplicaciones. La información es un resumen de los datos de los productos y no constituye una garantía de resultados.

Mastercol no garantiza ningún tipo de aplicación de este producto en cualquier tipo de proceso, desde el momento en que se inicia la producción. Mastercol no se responsabiliza por el uso de este producto. Los usuarios de Mastercol deben consultar con los distribuidores de productos para obtener más información.

Compañía de alto nivel de responsabilidad que se dedica a ofrecer soluciones para la industria. Para más información sobre nuestros productos, visite nuestro sitio web en [www.mastercol.com](http://www.mastercol.com) o contacte con nosotros en cualquier momento.