Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

ISO9001

MBPEB BLANCO E-1000/5035-IE-FG

660.0032 Rev. 5

Especificacion de Producto

Mercado	Segmento	Aplicacion
CONCENTRADOS PIGMENTOS	CONCENTRADOS DE PIGMENTOS	EXTRUSIÓN

Observaciones

CONCENTRADO DE COLOR BLANCO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL CON 50% DE DIOXIDO DE TITANIO Y CARBONATO DE CALCIO RECOMENDADO PARA APLICACIONES EN RESINAS OLEFINICAS Y DESTINADAS A LA FABRICACION DE PELICULAS FLEXIBLES .

Especificacion

Propiedades	Método	Unidad	Valor
CONTROLLED			
ASPECTO DEL PELLET	-		OK
CONTENIDO DE HÚMEDAD DEL MASTER BATCH	ME-52	%	0.10(max)
CONTENIDO DE CENIZAS	ME 51	%	85.00± 2.00
DISPERSION	ME 56		OK
INFORMATIVAS			
DENSIDAD	ASTM D 792	g/cm3	2.43± 0.03
RESISTENCIA TERMICA MÁXIMA	DIN 53772	C	300.00
CONTENIDO DE DIOXIDO DE TITANIO	ME 51	%	50.00± 2.00
POLIMERO BASIS	-	-	PEBDL
SOLIDEZ A LA MIGRACION (1 A 5)	DIN 53775		5
SOLIDEZ A LA LUZ (1 A 8)	DIN 53388		8
% APLICACIÓN RECOMENDADA	-	%	5 MIN
LEGISLACIONES CUMPLIDAS			
MERCOSUR	-		ATENDE

Los datos presentados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio y sirven exclusivamente para fines informativos, no constituyen ningún tipo de garantía. Es responsabilidad del cliente probar el material de acuerdo a sus necesidades de uso a fin de verificar procesabilidad, atendimiento a requisitos técnicos y la funcionalidad del producto terminado. KARINA no es responsable por cambios en las propiedades del material debido al transporte o almacenamiento inadecuado, así como la incorporación de aditivos, pigmentos u otros materiales que no son indicados por nosotros. Del mismo modo, KARINA no es responsable por problemas en el producto final resultante de la transformación de cliente en equipos desgastados, mal mantenidos o aún al uso de embalaje, manipulación, transporte o almacenamiento inadecuados.